



Fljótandi jafnmassi, alhliða

- Fyrir viðar- og steypugólf og önnur ógleypin gólf
- Jöfnun undirgólfa
- Til notkunar innandyr
- Gönguhæft innan 2–3 klukkustunda
- Tilvalið fyrir endurbætur
- Hentar til að fella inn hitastrengi
- Fyrir lagþykktir frá 2–30 mm

Vara

Grátt sementbundið og fjölíðustyrkt duft.
Má leggja út handvirkt eða með dælu.

Notkun

Til afréttingar: U.þ.b. 1,7 kg/m² fyrir hvern mm lagþykktar.

Umbúðir

20 kg plasthúðaðir pappapokar.

Undirlag

Til spórtlunar á viðar-, steypu- og ógleypum undirgólfum, t.d. núverandi flisum, terrazzo og málningu/lakki.
Fyrir frekari upplýsingar, hafið samband við tæknilega þjónustudeild okkar.

Undirbúningur

Undirlagið skal vera burðarhæft og hreinsað af ryki, fitu og sementslammi. Gakktu úr skugga um að allir fletir séu þéttir, annars mun jöfnunarmassinn renna niður í smáar sprungur og op. Notið sjálflímandi froðuræmur til afmörkunar við hurðir, niðurföll o.s.frv.

Sogugt undirlag er grunnað með Alfix PlaneMixPrimer.

Ógleyp undirlög eru grunnuð með Alfix UniversalPrimer. Að öðrum kosti má slamma eða burstu undirlagið með blöndu af Alfix PlaneMixPrimer og spórtludufti í hlutfallinu 1:2.

Herbergishiti ætti ekki að vera lægri en +10 °C. Grunnurinn þarf að vera þurr áður en frekari vinnsla hefst.

Ef jöfnun er framkvæmd í fleiri lögum skal grunna milli hvers lags.

Gólfjöfnun skal framkvæma eigi síðar en 24 klukkustundum eftir að grunnur hefur verið borinn á.

Notkunarleiðbeiningar

Fyrir dælingarverkefni er vatnsmagníð stillt á milli 17% og 19%. Innihald 20 kg poka er blandað með 4,0–4,5 l af hreinu, köldu vatni. Hellið vatninu í ílát og stráð duftinu út í á meðan hrært er kröftuglega.

Ef nauðsyn krefur skal nota blöndukar með hrærara fyrir nokkra poka í einu og hræra þar til fæst kekklaus, léttfljótandi massi.

ElastaCem 501 er hellt eða dælt á undirlagið og dreift með tannspaða þannig að massinn renni saman og myndi slétt og jafnt yfirborð.

Lágmarkslagþykkt á steypuundirlagi: 2 mm.

Lágmarksþykkt lags á viðarundirlagi, mælt á hæsta punkti: 3 mm.

Lágmarksþykkt lags sem yfirlag (þurr rými): 5 mm.

Lágmarksþykkt lags með epoxýmálningu sem yfirborðsmeðhöndlun: 5 mm.

Athugið

Ekki bæta við aukavatni í afréttingarmassa sem er farinn að taka sig. Gólfhitun, ef til staðar, skal vera slökkt.

Klárt fyrir gólfklæðningu

Upp að 10 mm: U.þ.b. 1 sólarhringur.

Upp að 30 mm: U.þ.b. 3 sólarhringar.

Merking

	Alfix A/S H. C. Ørstedes Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com 14	Yfirlýsing um frammistöðu nr. 26	DS/EN 13813 CT-C35-F10-AR0,5 Alfix ElastaCem 501 Sementbundið afréttingarefni
Brennanleiki	A2 _{FL} -s1	Losun tærandi efna	CT
Vatnsgegndræpi	NPD	Vatnsgufugegndræpi	NPD
Þrýstipól	C35	Beygjutogpól	F10
Slitpól	AR0,5	Einangrun gegn skrefhljóði	NPD
Hljóðgleygni	NPD	Einangrunarhæfni	NPD
Efnapól	NPD		

Þrif

Leifar af ElastaCem 501 á verkfærum o.fl. skulu fjarlægðar með vatni áður en efnið bindst. Sementsbundnar vörur harðna í vatni, skolið því aldrei leifum þeirra í frárennsliskerfið.

Tæknilegar upplýsingar

Vinnsluhitastig	+10 °C - +25 °C
Flæðihæfni EN 12706	140 mm
Notkunartími eftir hræringu	30 mínútur við +20 °C
Gönguhæft	Eftir 2–3 klukkustundir við +20 °C
Herðingartími, fullherðnað	Eftir 7 daga við +20 °C
Þrýstipól	42–47 N/mm ²
Beygjutogpól	11–12 N/mm ²
Togstyrkur, steypa	1,5–2,0 N/mm ² við 5 mm lagþykkt
Geymsla	A.m.k. 6 mánuðir í þurrum geymsluskilyrðum í óopnuðum umbúðum.