



Sjálfjöfnandi gólfjafnamassi

- Fyrir undirgólf úr t.d. steypu o.þ.h.
 - Fyrir fina afréttingu og planspörtlun
 - Til notkunar innandyr
 - Gólf verða gönguhæf eftir 2–3 klukkustundir
 - Tilbúið fyrir gólfklæðningu eftir 24 klukkustundir
 - Lág eigin losun
 - Almenn fyrir lagþykktir frá 1–10 mm.
- Hámarkslagþykktin er þó 6 mm fyrir gólf með yfirlag úr t.d. epoxy, pólýúretani, gólfmálningu, Alfix TopCoat Design o.s.frv.

Vara

Grátt sementbundið og fjölíðustyrkt duft.
Má leggja út handvirkt eða með dælu.

Notkun

Til afréttingar: Um 1,6 kg/m² fyrir hvern mm lagþykktar.

Umbúðir

20 kg plasthúðaðir pappapokar.

Undirlag

Steypt undirgólf með hámarks rakastigi 95 % RF.
Keramíklísar og terrazzo.
Fyrir frekari upplýsingar, hafið samband við tæknilega þjónustudeild okkar.

Undirbúningur

Undirlagið skal vera burðarhæft og hreinsað af ryki, fitu og yfirborðsslám.
Yfirborðsslamm eða slétt yfirborð er slípað og ryksugað.
Gakktu úr skugga um að öll yfirborð séu þétt.
Notið sjálfímandi frauðlistar til afmörkunar við op.
Gólfjafnamassinn má ekki loða við veggjum.
Við lagþykktir yfir 5 mm er mælt með að nota kantbönd meðfram veggjum.
Sogugt undirlag er grunnað með Alfix PlaneMixPrimer.
Ósogandi undirlag er grunnað með Alfix UniversalPrimer, eða yfirborðið er slammað/burstað með blöndu af Alfix PlaneMixPrimer og spörtludufti í hlutfallinu 1:2.
Herbergishiði ætti ekki að vera lægri en +10 °C.
Grunnurinn þarf að vera þurr áður en frekari vinnsla hefst.
Gólfjöfnun skal framkvæma eigi síðar en 24 klukkustundum eftir að grunnur hefur verið borinn á.
Ef gólfjöfnun er framkvæmd í fleiri en einu lagi skal grunna milli laganna.

Notkunarleiðbeiningar

Við dæluvinnu er vatnsmagnið stillt eftir lagþykkt:
Við 5–10 mm er flæðimál 145–150 mm og við 1–5 mm er flæðimál 150–155 mm.
Hræring á 20 kg pokum fer fram með um það bil 4,5–5,0 l af hreinu, köldu vatni.
Hellið vatninu í ílát og stráðið duftinu út í á meðan hrært er kröftuglega þar til það myndast kekklaus, auðfljóttandi massi. Blandunartíminn er um 2 mínútur með borvél og hrærikrók.
ElastaCem 506 er helld eða dælt á undirlagið og dreift með tannspaða þannig að massinn flæði saman og myndi jafnt og slétt yfirborð.

Lágmarkslagþykkt á steypuundirlagi: 1 mm.

Lágmarkslagþykkt fyrir álag frá skrifstofustól á hjólum: 2 mm.

Lágmarkslagþykkt í léttum iðnaði: 5 mm.

Hámarkslagþykkt fyrir hönnunargólf (New York-gólf) og gólf með yfirhúð úr t.d. epoxy, pólýúretani, gólfmálningu, Alfix TopCoat Design o.fl.: 6 mm

Athugið

Ekki bæta við aukavatni í afréttingarmassa sem er farinn að taka sig.
Slökkt skal vera á allri gólfhitun.

Klárt fyrir gólfklæðningu

Upp að 10 mm: Um 24 klukkustundir við +20 °C.

Merking

	Alfix A/S H. C. Ørstedes Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com 14	Yfirlýsing um frammistöðu nr. 39	DS/EN 13813 CT-C30-F7-AR0,5 Alfix ElastaCem 506 Sementbundið afréttingarefni
Brennanleiki	A2 _{FL} -s1	Losun tærandi efna	CT
Vatnsgegndræpi	NPD	Vatnsgufugegndræpi	NPD
Þrýstipól	C30	Beygjutogpól	F7
Slitpól	AR0,5	Einangrun gegn skrefhljóði	NPD
Hljóðgleypni	NPD	Einangrunarhæfni	NPD
Efnapól	NPD		

Þrif

Leifar af ElastaCem 506 á verkfærum o.s.frv. eru fjarlægðar með vatni áður en massinn harðnar. Sementbundnar vörur harðna í vatni, skolið því aldrei leifum niður í frárennsliskerfið.

Tæknilegar upplýsingar

Vinnsluhitastig	+10 °C - +25 °C
Flæðihæfni EN 12706	150-155 mm
Notkunartími eftir hræringu	30 mínútur við +20 °C
Gönguhæft	Eftir 2–3 klukkustundir við +20 °C
Herðingartími, fullherðnað	Eftir 7 daga við +20 °C
Þrýstipól	35–40 N/mm ²
Beygjutogpól	9–10 N/mm ²
Geymsla	A.m.k. 6 mánuðir í þurrum geymsluskilyrðum í óopnuðum umbúðum.